

Flügger Wood Tex is een reeks waterhoudende producten voor buitenhout. Ze geven het hout een zeer weerbestendig oppervlak met maximale duurzaamheid, glans en kleurstabiliteit. De producten zijn gemakkelijk aan te brengen en drogen snel.



Producteigenschappen

Kleurloze priming-olie die intrekt, zorgt voor een goede hechting en vochtabsorptie tegengaat. Voorkomt schimmelvorming en schimmeligroei aan het oppervlak.

- **Trekt in en zorgt voor hechting**
- **Beschermt tegen vochtabsorptie**
- **Remt schimmel- en meeldauwgroei op het oppervlak na eindbehandeling**

Gebruik van het product

Grondverf van onbehandeld of ruw hout, waaronder geperst of vacuümbehandeld hout.

Ondergrond

Moet schoon, droog, vast en geschikt zijn voor verfbehandeling.
Ophopingen van water mogen niet plaatsvinden.
Het vochtgehalte in het hout vóór de verfbehandeling max.:
Ramen en deuren: 12% ± 3; overhangen, hekken en bekleding: 18%.

Behandeling

Losse houtbeits, verf en rottende houtvezels moeten worden verwijderd door reiniging en afschuren
Vuil, vet, kalkresten, schimmel en meeldauw moeten eerst worden verwijderd door reiniging

Toepassing

Kwast of roller.
Indien aangebracht met behulp van een roller of een spuitpistool, nadien borstelen.
Verwijder overtollige priming-olie.
Koude of hitte kan de viscositeit van het materiaal beïnvloeden
Er mag geen condensvorming optreden.
Vermijd werken in direct zonlicht.
Koud weer en een hoge luchtvochtigheid verhogen de droogtijd, de volledige uitharding en het interval tussen de behandelingen.
Hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid verminderen de droogtijd en de volledige uitharding.
Voer altijd testbehandelingen uit om de hechting en de resultaten te controleren en te accepteren.

Verwacht resultaat

Kleurloos en niet-absorberend.
Afwerking direct na drogen.
Onbeschermd blootstelling aan vocht, water en zonlicht verslechtert de priming-olie.

Let op!

Bescherm het geschilderd oppervlak tegen ongunstige weersomstandigheden.
Neem gepaste maatregelen tegen de invloeden van vocht en regen op het geschilderde oppervlakken.
Het oppervlak heeft maximale sterkte indien volledig behandeld.

Milieu-informatie

Verwijder de verf van gereedschap en was het met water. Breng restanten van vloeibare verf naar het lokale recyclepunt. Minimaliseer verafval door vooraf in te schatten hoeveel verf nodig is. Bewaar de overgebleven verf voor toekomstig gebruik zodat u de gevolgen voor het milieu kunt beperken.

Opslag: Koel, vorstvrij en goed gesloten

[wetgoodTechnicalDataHeader]

[wetgoodProducttype2]	Primerolie
Dichtheid (kg/l)	1.0
Vaste stoffen gewicht %	22
Vaste stoffen volume %	21
Spreidingsgraad (m ² /ltr.)	6
Long spreading rate (m ² /l)	10
Short Spreading rate (m ² /l)	4
Minimale verwerkingstemperatuur tijdens toepassing en drogen/uitharder[min5]	
Luchtvochtigheid	Maximale vochtigheid 80% relatieve vochtigheid.
Droogtijd bij 20°C, 60% relatieve vochtigheid	1
Overschilderinterval	6
Volledig uitgehard	28
Verdunning	Niet verdunnen
Verwerkingstijd (uren)	Water

Huidige TDS-versie

februari 2023

Vervangt TDS-versie

december 2021